



Rua Ernesto da Fontoura, 1393 Lj. 1
 CEP 90230-091 - Porto Alegre - RS
 Tel/Fax: (051) 3325.2533 - 3342.8735
 e-mail: ameridrive@terra.com.br

GRAXA DE LONGA DURAÇÃO - LTG

Saiba Como Obter a Garantia na Graxa LTG:

- * Compre um acoplamento PTI-Falk novo e inicialmente lubrifique-o com graxa LTG como recomenda o manual de serviço;
- * Verifique se o acoplamento estará operando conforme os limites de temperatura ambiente permitidos;
- * Instale e alinhe o acoplamento como exige o manual de instalação.

E veja o que acontece !!!

ACOPLAMENTO PTI-FALK

+

SEM RELUBRIFICAÇÃO

5 anos

3 anos



=



Obs.: A graxa é fornecida até o tamanho 1090T

ESPECIFICAÇÕES

Agente e espessante	Lito e Polietileno
Óleo Base	Óleo mineral altamente refinado
Viscosidade @ 100°F (38°C)	3300 SSU (715 cSt)
Viscosidade @ 210°F (99°C)	163 SSU (33 cSt)
Grau NLGI	#1
Penetração Não Trabalhada	228
Trabalhada 60 ciclos	335
Trabalhada 10000 ciclos	433
Trabalhada 100000 ciclos	473
Carga Timken EP OK (ASTM D 2509)	50 lbs
Four Ball EP (ASTM D 2596)	
Last Non-Seizure Load	126 kgf
Load Wear Index	56 kgf
Weld Point	300 kgf
Four Ball Wear, Scar (ASTM D 2266)	0,48 mm
Ponto de Gatejamento	225°F (108°C)
Ponto de Inflamação	450°F (232°C)
Inibidores de Oxidação e Corrosão	Sim
Separação Centrifuga (ASTM D4425-84)	K36=6/24
Cor	Marron
Faixa de Temperatura de Operação	-40°F (-40°C) a +190°F (88°C)
Faixa de Velocidade de Operação	
Acoplamentos Steelflex	Todas as Velocidades de Catálogo
Acoplamentos de Engrenagem	Ver Manual de Serviços 458-110

Benefícios para a sua aplicação:

- * Aumento da vida útil do acoplamento;
- * Aumento significativo no intervalo de relubrificação;
- * Redução nos custos de manutenção;
- * Redução no tempo de parada de máquina;
- * Qualidade superior de lubrificação.